



Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский научно-исследовательский институт
строительных материалов»
(ООО «УралНИИСтром»)
Юридический/фактический адрес: 454047, Челябинская
область, г.о. Челябинский, вн.р-н. Металлургический, г
Челябинск, ул. Сталеваров, д.5, стр. 5

Испытательный центр ООО «УралНИИСтром» (ИЦ ООО «УралНИИСтром»)

тел: (351) 217-08-12; e-mail: lab@2170812.ru; www.uniis.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЦЦ49



Проверка подлинности



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ

ООО «УралНИИСтром»

Габ. А. А. Габдрахманова

06.04.2026

ПРОТОКОЛ №2089/26 от 06.04.2026
исследований и испытаний

Основание для проведения исследований и испытаний	Договор №56/25 от 28.01.2025 (Заявка №2517/25 от 12.12.2025)
Заказчик*	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОСТРОЙ" (ООО "ТЕХНОСТРОЙ")
Адрес юридический/фактический* заказчика	Челябинская обл., м.р-н Сосновский, с.п. Краснопольское, тер. Автодорога Красное Поле-Обход города Челябинска, км 7-ой, Здание 1
ИНН/ОГРН Заказчика*	7448172397/1147448006155
Дата поступления проб/образцов (№ регистрации в ИЦ)	26.12.2025 (1411/2025)
Место отбора; дата отбора проб/образцов*	Челябинская область, Сосновский район, тер. Автодорога Красное поле - обход города Челябинска, 7-ой километр, стр.1; 17.12.2025
Объект исследований и испытаний* (шифр пробы/образца в ИЦ)	Смесь щебеночно-песчаная фр. 0-40. ГОСТ 25607-2009 (1411.3/25)
Дата проведения исследований и испытаний	02.02.2026-19.03.2026
Результаты исследований и испытаний	Приведены в таблице(ах) 2, 3

1 Дополнительная информация об объекте исследований и испытаний*:

ЩПС (щебеночно-песчаная смесь) фр. 0-40.
 Акт отбора проб (образцов) б/н от 17.12.2025.
 Карьер: ООО «Технострой» Челябинская область, Сосновский муниципальный район, в 2 км юго-восточнее п. Бухарино, Щербаковский участок. Лицензия – ЧЕЛ 80314 ТР, выдана 15.08.2014.

2 Нормативный документ, устанавливающий требования к объекту исследований и испытаний:

ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия, ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

3 Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений (в таблице(ах) 2, 3 указаны разделы и/или пункты документа):

ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия, ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

4 Адрес места осуществления деятельности:

- 454047, РОССИЯ, Челябинская обл, г.о. Челябинский, вн. р-н Металлургический, г. Челябинск, ул. Сталеваров, д 5, строение 5

5 Применяемые при исследованиях и испытаниях средства измерения и основное испытательное оборудование (приведены в таблице 1):

Таблица 1

Наименование, тип (марка), заводской и инвентарный №	Сведения о поверке/калибровке/аттестации
Машина для испытаний на сжатие МС-500, № 2003, № 17.3-1	Свидетельство о поверке № С-ГА/23-12-2025/492561645 до 22.12.2026
Весы электронные ВСТ-60К/5, № 283057, № 15.4-78	Свидетельство о поверке № С-ГА/14-04-2025/427583999 до 13.04.2026
Термогигрометр ИВА-6Н, № 7999, № 18.4-107	Свидетельство о поверке № С-СЕ/04-12-2025/486586313 до 03.12.2026
Мерный цилиндрический сосуд (10 л) МП, № 46, № 17.4-20	Протокол периодической аттестации №13-25 до 26.05.2026
Цилиндр с плунжером (Ø 150 мм), № 10, № 17.3-32	Протокол периодической аттестации № 24-25 до 04.06.2026
Весы электронные лабораторные М-ER326AFU-32.1, № 21B82791, № 22.4-12	Свидетельство о поверке № С-ГА/18-09-2025/469249120 до 17.09.2026
Весы лабораторные ВК-3000.1, № 014327, № 23.4-27	Свидетельство о поверке № С-ГА/18-09-2025/469249119 до 17.09.2026
Сушильный шкаф УТ-4603, № 211332, № 23.4-28	Протокол периодической аттестации №53.1-25 до 02.10.2028, Аттестат №49.1-25 до 29.07.2028, Аттестат №61-23 до 12.12.2026
Сито лабораторное РП-200-СБ-К (яч. 0,05мм), № 6849, № 24.4-137	Свидетельство о поверке № С-ГА/02-12-2025/485744615 до 01.12.2026
Сито лабораторное РП-300-ПКр-Н (яч. 10мм), № 6911, № 24.4-163	Свидетельство о поверке № С-ГА/05-12-2025/487198914 до 04.12.2026
Сито лабораторное РП-200-СЛ-К (яч. 0,63мм), № 6892, № 24.4-167	Свидетельство о поверке № С-ГА/04-12-2025/486569845 до 03.12.2026
Сито лабораторное РП-300-ПКр-Н (яч. 20мм), № 6907, № 24.4-171	Свидетельство о поверке № С-ГА/05-12-2025/487198901 до 04.12.2026
Сито лабораторное РП-300-ПКр-Н (яч. 40мм), № 6903, № 24.4-174	Свидетельство о поверке № С-ГА/05-12-2025/487198905 до 04.12.2026
Сито лабораторное РП-200-СЛ-К (яч. 0,16мм), № 6893, № 24.4-175	Свидетельство о поверке № С-ГА/05-12-2025/487198909 до 04.12.2026
Сито лабораторное РП-300-ПКр-Н (яч. 5мм), № 6913, № 24.4-176	Свидетельство о поверке № С-ГА/05-12-2025/487198917 до 04.12.2026
Сито лабораторное РП-300-ПКр-Н (яч. 2,5мм), № 6915, № 24.4-181	Свидетельство о поверке № С-ГА/05-12-2025/487198911 до 04.12.2026



А

6 Результаты исследований и испытаний (приведены в таблице(ах) 2, 3)

Таблица 2

Объект исследований и испытаний (шифр проб/образцов в ИЦ)	Определяемая характеристика (показатель)	Ед. изм.	Нормативный документ на метод испытания (раздел, пункт)	Размер ячейки сита, мм					
				40	20	10	5	2,5	0,63
Смесь щебеночно-песчаная фр. 0-40. ГОСТ 25607-2009 (1411.3/25)	Частный остаток на каждом сите	% по массе	ГОСТ 25607-2009 п.5.2	6,68	23,28	29,15	22,66	5,89	6,03
	Полный остаток на каждом сите			6,68	29,96	59,11	81,77	87,66	93,69
	Требования ЦПС С5			0-10	25-60	45-80	57-85	67-88	80-95
									90-97
									95-100

Таблица 3

Объект исследований и испытаний (шифр проб/образцов в ИЦ)	Определяемая характеристика (показатель)	Ед. изм.	Требования нормативных документов				Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений (раздел, пункт)	Результаты исследований (испытаний) и измерений
			нормативная (проектная) документация (раздел, пункт)	наименование характеристики (показателя)	нормативное значение характеристики (показателя)			
Смесь щебеночно-песчаная фр. 0-40. ГОСТ 25607-2009 (1411.3/25)	Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках	% по массе	ГОСТ 25607-2009 п.3.2.3	Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках	5	6	7	8
	Дробимость		ГОСТ 8267-93 п.4.4.2 табл.5	Марка по дробимости (Потеря массы при испытании)			ГОСТ 8269.0-97 п.4.8	17
	Потеря массы после испытаний на морозостойкость	%		Морозостойкость (потеря массы после испытания)			ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.2	4,26



А

Данный Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководителя ИЦ ООО «УралНИИСтром»

	Насыпная плотность	кг/м³	-	-	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1	1550
--	--------------------	-------	---	---	-------------------------	------

7 Примечание:

- результаты исследований и испытаний относятся только к испытанной(ным) пробе(ам)/образцу(цам);
- пробы отобраны и доставлены в ИЦ заказчиком;
- * – информация предоставлена Заказчиком.

Исследования и испытания проводил
Лаборант ЛСМ ООО «УралНИИСтром» Н. А. Морозова

Протокол оформил(-а): Е. В. Светогорова
Руководитель ЛСМ ИЦ ООО «УралНИИСтром»

Нормоконтроль:
Специалист по качеству ООО «УралНИИСтром» Е. Э. Апанович

Конец протокола исследований и испытаний



A

Данный Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения руководителя ИЦ ООО «УралНИИСтром»