



Сертификат соответствия № РОСС RU.043ЦСО.К00525 действителен до 30.05.2027 г.

456512, Челябинская область, м. р-н Сосновский, с. п. тел/факс +7 963 439 33 99
Краснопольское, п. Красное Поле, Северный тракт, зд. 23

sirius_plus@list.ru
www.sirius-labtest.ru



УТВЕРЖДАЮ
Начальник лаборатории
ООО «СИРИУС+»
М.В. Печерский

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 04/07-1 от 04.07.2026

Основание для проведения испытаний	Заявка от 03.07.2026
Заказчик, юр. адрес	ООО «Технострой»
Образец испытаний	1 проба щебня фракции св.8 до 16 мм
Назначение	Производство асфальтобетонных смесей
Место отбора проб	Склад хранения материалов карьер «Технострой» (проба предоставлена заказчиком)
Дата отбора проб	03.07.2026
Дата проведения испытаний	04.07.2026
Методики испытаний	ГОСТ 33029-2014, ГОСТ 33055-2014, ГОСТ 33026-2014, ГОСТ 33053-2014, ГОСТ 33030-2014
Методика отбора проб	ГОСТ 33048-2014
Условия проведения испытаний	Температура воздуха – плюс 21°C; Относительная влажность – 50%.


Результаты испытаний

Таблица 1 – Технические требования

Определяемые характеристики	Ед. изм.	Требование к характеристике		Нормативный документ на метод испытания (раздел, пункт)	Фактическое значение	Соответствие требованиям нормативной (проектной) документации			
		Нормативная (проектная) документация	Нормативное значение						
Гранулометрический состав Размеры ячеек сит	% по массе	ГОСТ 32703-2014, п. 5.2, табл.1	Полные проходы для марки 90/10	ГОСТ 33029-2014	Полные проходы	Соответствует марке 90/10			
							2D	31,5	100
							1,4 D	22,4	100
							D	16,0	От 90 до 100
							D/1,4	11,2	От 25 до 80
							d	8,0	От 0 до 10
							d/2	4,0	От 0 до 2
Дробимость	%	ГОСТ 32703 п.5.6	Для марки по дробимости М1400: до 9 включительно	ГОСТ 33030-2014	8,9	Соответствует			
Содержание пылевидных и глинистых частиц		ГОСТ 32703-2014, п. 5.9, табл.10	Для марки М1400: Не более 1	ГОСТ 33055-2014	0,5	Соответствует			
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы		ГОСТ 32703-2014, п. 5.3, табл. 2	Для марки щебня Л10: до 10	ГОСТ 33053-2014, п. 7	3,9	Соответствует марке Л10			

Вывод: Щебень фр. от 8 до 16 мм соответствует требованиям ГОСТ 32703-2014 по испытанным показателям.

Примечание: Результаты испытаний относятся только к испытанной пробе.

Исполнитель: Инженер-лаборант ООО «Сириус+»  Матис М.А.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н05081

Срок действия с 10.07.2025 по 09.07.2028

№ 0061751

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Щебень из горных пород для дорожного строительства, фракций: 8 -16 мм, месторождение «Щербаковский участок (Сосновский район Челябинская область)». Серийный выпуск.

код ОК
08.12.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32703-2014

код ТН ВЭД
2517101000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ТЕХНОСТРОЙ». ОГРН: 1147448006155, ИНН: 7448172397. Адрес: 456518, РОССИЯ, Челябинская область, м.р-н Сосновский, с.п. Краснопольское, тер. Автодорога Красное Поле-Обход города Челябинска, км 7-ой, Здание 1, телефон: 8 (351) 7017031, адрес электронной почты: sales@карьер74.рф

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ТЕХНОСТРОЙ». ОГРН: 1147448006155, ИНН: 7448172397. Адрес: 456518, РОССИЯ, Челябинская область, м.р-н Сосновский, с.п. Краснопольское, тер. Автодорога Красное Поле-Обход города Челябинска, км 7-ой, Здание 1, телефон: 8 (351) 7017031, адрес электронной почты: sales@карьер74.рф

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/P-10/07/25 от 10.07.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

[Handwritten signature]

подпись

Эксперт

подпись

В.О. Фетисов

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации